

Technische informatie

Hesse Antiek-voorbeits WAV 58-(kleur) om te spuiten

Productbeschrijving

HYDRO beits, gebruikt als speciale beits voor antieke effecten op poreus of gestructureerd hout. In combinatie met een antiek-beits WAV ontstaan unieke beitspatronen, waarmee bijvoorbeeld verweerde oppervlakken kunnen worden gesimuleerd.

Toepassingsgebieden

Voor gebruik op parket, woonmeubels en in de interieurbouw. Deze beits is ingesteld om te spuiten zonder verdrijven. Speciaal ingesteld op naaldhout

Toepassingsgebied


- Interieurbouw
- Meubels
- Deuren
- Keuken en badkamer

Dragermateriaal

- naaldhout

Ondergrondvoorbehandeling



Ondergrondvoorbehandeling Het hout moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Ondergrondschuurgang korrelgroot-
te  120 - 180

Opmerkingen schuurgang  Getrapt houtschuren wordt aangeraden. De kwaliteit van de schuurgang is maatgevend voor de kwaliteit van het eindresultaat.

Antiekeffecten die er bijzonder natuurlijk uitzien, kunt u bereiken door het ruwe hout sterk te borstelen of structureren.

Applicatie

Applicatie	spuittip opening	sputdruk	Opdruk verstuiver
Airmix	 0,23 - 0,28 mm	10 - 60 bar	1 - 2,5 bar
Persluchtspuiten	 1 - 2 mm		

Tijden

Droging  3 h / 20 °C

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vakhandelaren.

Technische informatie

Hesse Antiek-voorbeits WAV 58-(kleur) om te spuiten

Eindbehandeling

Eindbehandeling

Na korte aandroging wordt de tweede antiekbeits WAV opgebracht door middel van een spuitprocedure.

Na volledige doordroging worden de beitsen overgelakt met lichtstabiele Hesse PUR of HYDRO lak.

Voor een natuurlijk karakter raden we een natuurhoutlakwerk aan, bv. met DA 400-1, DE 42900-0003 of HDE 54500-0001.

Overlakken pas na volledige doordroging. Lage temperaturen, weinig luchtcirculatie, hoge luchtvochtigheid en een grote opbrengthoeveelheid vertragen de droging.











Aanwijzingen voor verwerking

Gelijkmatige, licht vochtige spuitapplicatie zonder navenen. Voorbeits WAV na droging op effect schuren tot de harde jaarringen blootliggen met schuurspons korrel 150. Aansluitend nabeits WA opspuiten en naargelang het gewenste effect licht navenen. Ondergrondbehandeling: grenen, grenen- en sparrenhout met noesten als massief hout of geschoven fineer met een dikte van minstens 0,7 mm of liever 1 mm, eventueel ook eiken met een kunststof borstel (andalonborstel) diep structureren. Roer de beits voor en tijdens de verwerking goed. De beits kan indien nodig met water worden verdund.

Speciale aanwijzingen

Nuances mogelijk met kleurenconcentraten van de serie: BP 30xx, BP 3570. Alle beitsen uit dezelfde serie kunnen met elkaar worden gemengd.

Technische gegevens

Viscositeit (+/- 15%)		60 s / ISO3
Verbruik per laag		20 - 39 m ² /L Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens hebben betrekking op één liter van het verwerkbaar product, zo nodig inclusief verharder en verdunner.
Aandeel hernieuwbare grondstoffen		3,4 %
NV		14,2 - 19,5 %
VOC FR		A+
Transportvoorwaarden		10 - 30 °C
Houdbaarheid weken		52
Aantal lagen (max)		1
Hoeveelheid per laag (min.)		30 g/m ²
Hoeveelheid per laag (max.)		60 g/m ²
Totale opbrengthoeveelheid		60 g/m ²

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vakhandelaren.

Technische informatie

Hesse Antiek-voorbeits WAV 58-(kleur) om te spuiten



Procesvoorbeeld

Objectinrichting, grenen, veel noesten verweerd. Houtvoorbereiding: met een kunststof borstel (andalonborstel) diep structureren - Beitsen - 1 x 100 - 120 g/m² - vochtig opbrengen zonder navegen Hesse Antiekvoorbeits WAV 58-20500 - Tussendroging minstens 3 h / 20 °C - Tussenschuurgang korrel 150 met schuurspons - Beitsen 1 x 60 - 80 g/m² - vochtig opbrengen zonder navegen Hesse Antiekbeits WA 58-20506 - Tussendroging minstens 3 h / 20 °C - Lakken: 2 x 100 - 120 g/m² Hesse PUR Natuurhouteffect DA 400-1, mengverhouding 10 : 1 PUR Verharder DR 470 - Tussendroging minstens 2 h / 20 °C - Tussenschuurgang korrel 320 geschikt voor verpakking na droging van minstens 16 h / 20 °C

Bestelaanwijzingen

Bestelnummer	Kleur	Glansgraad 60° (Gloss +/-5)	Glansgraad
WAV_58-20500	SILBER		

Algemene aanwijzingen voor de verwerking

De beitsstest moet op oorspronkelijk geschuurd hout met oorspronkelijke lak in realistische omstandigheden worden uitgevoerd. Gebruik voor een commissie alleen beits uit een charge. Doe vervuilde beits niet terug in de originele verpakking. Reinig de apparaten direct na gebruik met water. Aangedroogde beitsresten kunnen met een verdunning, bijv. ZD 82, worden verwijderd.

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden geven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie over bestelinstructies kunt u terecht op onze website, bij onze accountmanagers en vertegenwoordigers en bij uw vakhandelaren.