

# Technische Information

## Hesse Antikbeize WA 58-(Farbton) zum Spritzen

### Produktbeschreibung

HYDRO Beize, eingesetzt als Spezialbeize zur Erzielung von Antik-Effekten auf porigen oder strukturierten Hölzern. In der Kombination mit einer Vorbeize WAV entstehen einzigartige Beizbilder, mit denen zum Beispiel verwitterte Oberflächen erzielt werden können.

### Einsatzgebiete

Einsatz auf Wohnmöbeln und im Innenausbau. Diese Beize ist eingestellt zum Spritzen ohne Vertreiben. Speziell eingestellt auf Eiche.

### Anwendungsgebiet

- Innenausbau
- Möbel
- Türen
- Küche und Bad

### Trägermaterial

- Nadelhölzer

### Untergrundvorbehandlung

#### Untergrundvorbehandlung

Das Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein.

### Applikation

Applikation	Düsengröße	Spritzdruck	Zerstäuberdruck
Airmix	 0,23 - 0,28 mm	10 - 60 bar	1 - 2,5 bar
Druckluftspritzen	 1 - 2 mm		

### Zeiten

#### Trocknung

 3 h / 20 °C

### Endbehandlung

#### Endbehandlung

Nach der vollständigen Durchtrocknung werden die Beizen mit lichtstabilen Hesse PUR oder HYDRO Lacken überlackiert.

Für einen natürlichen Charakter empfiehlt sich eine Naturholzlackierung z. B. mit DA 400-1, DE 42900-0003 oder HDE 54500-0001.

Vor der Überlackierung muss die vollständige Durchtrocknung gewährleistet werden. Niedrige Temperaturen, geringer Luftaustausch, hohe Luftfeuchtigkeit und große Auftragsmengen verzögern die Trocknung.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.

# Technische Information

## Hesse Antikbeize WA 58-(Farbton) zum Spritzen

### Verarbeitungshinweise

Gleichmäßiger, leicht feuchter Spritzauftrag ohne Vertreiben. Vorbeize WAV nach der Trocknung mit Schleifschwamm Korn 150 auf Effekt schleifen, bis die harten Jahresringe roh vorliegen. Anschließend Nachbeize WA aufspritzen, je nach Effektwunsch auch leicht vertreiben. Untergrundbehandlung: Kiefer, Astkiefer und Astfichte als Massivholz oder geschobenes Furnier mit mindestens 0,7 mm, besser 1 mm Furnierstärke, gegebenenfalls auch Eiche mit Andalonbürsten tief strukturieren. Beize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Die Beize kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden.

### Besondere Hinweise

Abtönbar mit Farbkonzentraten der Serie: BP 30xx, BP 3570. Alle Beizen der gleichen Serie sind untereinander mischbar.

### Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15%)	 60 s / ISO3
Ergiebigkeit pro Arbeitsgang	 17 - 35 m²/l Die Ergiebigkeit ist stark abhängig von der Applikationsart. Die Angaben beziehen sich auf ein Liter des verarbeitungsfähigen Produktes, wenn nötig inklusive Härter und Verdünnung.
Anteil nachwachsender Rohstoffe	 0 %
NfA	 3,7 - 14,8 %
VOC FR	A+
Transportbedingungen	 10 - 30 °C
Lagerfähigkeit Wochen	 52
Anzahl Schichten (max)	 1
Menge pro Schicht (min)	 30 g/m²
Menge pro Schicht (max)	 60 g/m²
Gesamtauftragsmenge	 60 g/m²

### Bestellhinweise

Bestellnummer	Farbton	Glanzgrad 60° (Gloss +/-5)	Glanzstufe
WA 58-20504	WA 58-20504		
WA 58-20506	WA 58-20506		

### Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Probebeizung auf original geschliffenem Holz mit Original-Lackierung unter Praxisbedingungen durchführen. Für eine Kommission nur Beizen aus einer Charge gebrauchen. Verunreinigte Beizen nicht zurück in das Originalgebinde füllen. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser direkt nach dem Gebrauch. Angetrocknete Beizreste können mit Verdünnungen wie z. B. ZD 82 entfernt werden.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.

## Technische Information

# Hesse Antikbeize WA 58-(Farbton) zum Spritzen



Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.